



MEGAFLEX 1610

Geagglomererde kurk en gerecycled rubber verminderen contactgeluid en isoleren thermisch

Dichtheid 550/600kg/m³

Compressie (%) 25 - 35

Herstel (%) > 85

Kokend water: geen ontbinding

Treksterkte: >600KPa

Thermische geleidbaarheid 0.075W/m⁰K

Thermische weerstand 0.025m²K/W

Akoestisch resultaat 16dB / 20dB